


Espinàquer



El teixit d'espinaquer té una elevada resistència al pas de l'aigua i del vent, fent-lo ideal per a activitats nàutiques. També es fa servir per fabricar anoracs i altres peces esportives per a fer activitats a l'aire lliure.

Són teixits tècnics caracteritzats per la seva lleugeresa i notable resistència a l'aigua i al vent, fet que els converteix en opcions ideals per a aplicacions en la navegació. Els teixits d'espinaquer, atesos els seus atributs excepcionals, són àmpliament utilitzats com a vela davantera en vaixells de vela, fins al punt que el nom d'aquest tipus de vela s'ha adoptat del mateix teixit.



Aplicacions més usuals:

- Veles de velers
- Peces de roba esportiva exteriors per a activitats a l'aire lliure
- Lones per a tendes de companya
- Banderes

Característiques del teixit:

Els teixits d'espinaquer es destaquen per la seva lleugeresa, resistència i notable impermeabilitat al pas de l'aigua i del vent. Aquestes característiques els converteixen en una elecció ideal per protegir-se dels elements externs. La seva capacitat per suportar eficaçment la pressió de la força del vent quan impacta sobre ells els confereix una gran resistència al rebentat.

Es reconeixen per les formes de petits quadradets que es marquen a la superfície del teixit.

Informació tècnica

Es tracta de teixits sintètics fabricats amb multifilament de polièster d'alta tenacitat. Són lleugers, molt resistents i estables dimensionalment. Tenen un estirament mínim. Els quadres que es marquen a la superfície dels teixits deguts al lligament, contribueixen encara més a la seva notable resistència a la pressió. Els seus gramatges més habituals estan a l'ordre dels 40 a 60 g/m².

Font: https://texwiki.net/textil/displaycontent/ca_espinaquer

Entrado el 24 de diciembre de 2023 por [Albert Pérez Monfort](#)

Autor: [Albert Pérez Monfort](#)